

BT 29 WB

Битумная грунтовка на водной основе

СВОЙСТВА

- ▶ обеспечивает высокую адгезию гидроизоляционных мембран к основанию
- ▶ антикоррозионная
- ▶ устойчива к воздействию кислот и щелочей
- ▶ наносится холодным способом, не требует разогрева, разбавления и перемешивания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit BT 29 WB – это нетоксичная битумная грунтовка высокого качества на водной основе. Применяется в качестве грунтовочного слоя перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся гидроизоляционных мембран, а также может применяться в качестве защиты от влажного грунта наружных бетонных и кирпичных поверхностей фундаментов, подвалов, подпорных стен и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 и пособия по проектированию, устройству и восстановлению гидроизоляции «Системы гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений Ceresit». Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением грунтовки основание необходимо очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала к основанию. Непрочные и разрушенные участки основания следует удалить с последующим восстановлением ремонтными полимерцементными составами.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit BT 29 WB рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность капроновыми щетками, кистями или с помощью распылителя. После нанесения грунтовка должна высохнуть без использования оборудования с открытым пламенем.



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от +4°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Внутренние работы производить в проветриваемых помещениях.

Инструменты и оборудование можно очистить уайт-спиритом, нефрасом или сольвентом.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении материала, при работе с ним следует руководствоваться действующими нормативными документами и Пособием. Применение материала не представляет трудности при условии соблюдения правил, изложенных в данном техническом описании. В случае использования материала в других условиях необходимо самостоятельно провести испытания или обратиться за консультацией к производителю.

Работы по нанесению битумосодержащих материалов необходимо производить с соблюдением правил техники безопасности и применением индивидуальных средств защиты – спецодежды (комбинезон), перчаток и защитных очков. В слу-

чае попадания грунтовки на кожу рук ее можно смыть с помощью моющего средства или растворителем (уайт-спиритом, нефрасом, сольвентом), после чего руки еще раз смыть водой с мылом. В случае контакта с чувствительной областью, например, слизистой оболочкой глаз, необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Ceresit BT 29 WB хранить в закрытых помещениях, избегая попадания прямых солнечных лучей и защищая от экстремальных температур. Срок хранения до 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий.

УПАКОВКА

Ceresit BT 29 WB фасуется в ведрах по 20 л и металлических бочках по 200 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	битумная эмульсия, не содержащая растворителей
Цвет:	коричневый/черный
Плотность:	1,0–1,05 кг/дм ³
Время высыхания до отлипа при температуре +30°C:	6 ч.
Расход:	250–500 мг/м ²

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit BT 29 WB указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие описания становятся недействительными.